

シリコーンゴム物性表

年 月 日

御中

タイセイポリマー株式会社

〒131-0041 東京都墨田区八広6-10-9

TEL 03(3619)0019

品 名	耐熱押出 50°	
物 性 項 目		物 性 値
外 観 :	色 調	
硬 さ :		51
引張り強さ :	(Mpa)	9.8
伸 び :	(%)	555
引裂強さ :	(KN/m) JIS-A	25.5
圧縮永久歪 :	(%) (150°C × 22hrs)	24
耐熱性変化 :	(220°C × 96hrs)	
硬 さ :		+6
引張り強さ :	(%)	-1
伸 び :	(%)	-18