

シリコーンゴム物性表

年 月 日

御中

タイセイポリマー株式会社
〒131-0041 東京都墨田区八広6-10-9
TEL 03(3619)0019

品 名	耐熱押出 60°	
物 性 項 目		物 性 値
外 観 :	色 調	茶
硬 さ :		56
引張り強さ :	(Mpa)	7.9
伸 び :	(%)	380
引裂強さ :	(KN/m) JIS-A	14
耐熱性変化 :	(300°C × 72hrs)	
硬 さ :		+6
引張り強さ :	(%)	-29
伸 び :	(%)	-23