

シリコーンスポンジ物性表

____年 ____月 ____日

御中

タイセイポリマー株式会社
〒131-0041 東京都墨田区八広6-10-9
TEL 03(3619)0019

品 名	スポンジ 20°
物 性 項 目	物 性 値
外 観 :	色 調
硬 さ :	(タイプE) 19
引張り強さ :	(Mpa) 0.8
伸 び :	(%) 240
引裂強さ :	(N/mm) JIS-B 4
圧縮永久歪 :	(25%) (150°C × 22hrs) 34
耐熱性変化 :	(200°C × 168hrs)
硬 さ :	+3
引張り強さ :	(%) -24
伸 び :	(%) +30